Xuchuan 2005L/B-8005

تولیدکننده	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Xuchuan 2005L/B-8005 یک محصول ترموپلاستیک پلی یورتان الاستومر (پلی استر) (TPU-پلی استر) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه موجود است. کاربرد معمول: کالاهای مصرفی. ویژگی اصلی: جریان بالا است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	الاستیسیته بالا جریان بالا	- -	- -
کاربردها	کفش‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.450 to 0.600 g/cm³	- -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	1.010 to 1.020 g/cm³ 1.080 to 1.200 g/cm³	- -	
ویسکوزیته	700 to 1100 mPa·s 300 to 500 mPa·s	- 700.0 - 1100.0 cP 300.0 - 500.0 cP	- - -
سختی دورومتر	47 to 72	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کرم شدن (Cream Time)	7.0 to 9.0 sec	-	-
زمان پایان صعود (Rise Time)	50.0 to 60.0 sec	-	-
چگالی فوم صعود آزاد	230 to 260 kg/m³	-	-
دمای پیش‌گرم	50 to 60 °C 50 to 60 °C	- 122.0 - 140.0 F° 122.0 - 140.0 F°	- - -
زمان پیش‌گرم	8.0 to 10.0 hr 8.0 to 12.0 hr	- - -	- - -
دمای فرآیند	40 to 45 °C 38 to 42 °C	- 104.0 - 113.0 F° 100.4 - 107.6 F°	- - -
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	- - -	- - -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 79 تا 81		
زمان خروج از قالب	5.0 min to 7.0	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	4.00 to 6.00 MPa	580.15 - 870.23 psi	-
ازدیاد طول کششی	400 to 600 %	-	-
استحکام پارگی	18.0 to 26.0 kN/m	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای قالب	45.0 to 55.0 °C	113.0 - 131.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.