Xuchuan 2006/B-8016

تولیدکننده	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Xuchuan 2006/B-8016 یک محصول ترموپلاستیک پلی یورتان الاستومر (پلی استر) (TPU-پلی استر) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه موجود است. کاربرد معمول: کالاهای مصرفی. ویژگی اصلی: زیبایی‌شناسی خوب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایان سطح خوب چگالی پایین	- -	- -
کاربردها	کفش‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.420 to 0.550 g/cm³	- -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	1.010 to 1.020 g/cm³ 1.080 to 1.200 g/cm³	- -	
ویسکوزیته	1.20 to 2.00 Pa·s 0.600 to 0.800 Pa·s	- - -	- - -
سختی دورومتر	50 to 62	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کرم شدن (Cream Time)	6.0 to 8.0 sec	-	-
زمان پایان صعود (Rise Time)	35.0 to 40.0 sec	-	-
چگالی فوم صعود آزاد	180 to 250 kg/m³	-	-
حفظ استحکام هیدرولیز (۷۰ درجه سانتی‌گراد)	%	-	-
دمای پیش‌گرم	50 to 60 °C 50 to 60 °C	- 122.0 - 140.0 F° 122.0 - 140.0 F°	- - -
زمان پیش‌گرم	6.0 to 8.0 hr 8.0 to 12.0 hr	- - -	- - -
دمای فرآیند	40 to 45 °C 38 to 42 °C	- 104.0 - 113.0 F° 100.4 - 107.6 F°	- - -
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100		- - -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 74 تا 76 -	- - -	
زمان خروج از قالب	to 7.0 min 5.0	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	to 4.50 MPa 3.00	psi 652.67 - 435.11	-
ازدیاد طول کششی	% to 600 400	-	-
استحکام پارگی	to 20.0 kN/m 15.0	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای قالب	to 65.0 °C 55.0	F° 149.0 - 131.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.