Xuchuan 2200/B-6027

تولیدکننده	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Xuchuan 2200/B-6027 یک محصول ترموپلاستیک پلی یورتان الاستومر (پلی استر) (TPU-Polyester) است. این محصول در آسیا اقیانوسیه در دسترس است. کاربرد معمول: کالاهای مصرفی. ویژگی ها شامل: زیبایی شناسی خوب، پایداری ابعادی خوب، سختی کم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب پایان سطح خوب چگالی پایین سختی پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	کفش‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.300 to 0.400 g/cm³	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	1.010 to 1.020 g/cm³ 1.080 to 1.200 g/cm³	- -	- -
ویسکوزیته	1.00 to 1.60 Pa·s 0.800 to 1.20 Pa·s	- - -	- - -
سختی دورومتر	20 to 35	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کرم شدن (Cream Time)	7.0 to 11.0 sec	-	-
زمان پایان صعود (Rise Time)	45.0 to 55.0 sec	-	-
چگالی فوم صعود آزاد	140 to 210 kg/m³	-	-
دمای پیش‌گرم	50 to 60 °C 50 to 60 °C	- 122.0 - 140.0 F° 122.0 - 140.0 F°	- - -
زمان پیش‌گرم	8.0 to 10.0 hr 8.0 to 12.0 hr	- - -	- - -
دمای فرآیند	40 to 45 °C 38 to 42 °C	- 104.0 - 113.0 F° 100.4 - 107.6 F°	- - -
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	- - -	- - -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 48 تا 50		
زمان خروج از قالب	to 7.0 min 5.0	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	to 3.20 MPa 1.40	psi 464.12 - 203.05	-
ازدیاد طول کششی	% to 400 300	-	-
استحکام پارگی	to 15.0 kN/m 9.00	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای قالب	to 55.0 °C 45.0	F° 131.0 - 113.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.