Xuchuan 2250W/B-8580

تولیدکننده	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Xuchuan 2250W/B-8580 یک محصول ترموپلاستیک پلی یورتان الاستومر (پلی استر) (TPU-Polyester) است. این محصول در آسیا اقیانوسیه در دسترس است. کاربرد معمول: کالاهای مصرفی. ویژگی ها شامل: زیبایی شناسی خوب، پایداری ابعادی خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب پایان سطح خوب	- -	- -
کاربردها	کفش‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.300 to 0.450 g/cm³	- -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	1.010 to 1.020 g/cm³ 1.080 to 1.200 g/cm³	- -	
ویسکوزیته	 0.800 to 1.20 Pa·s 0.600 to 0.800 Pa·s	- - -	- - -
سختی دورومتر	37 to 55	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست خمش Ross (۲۳ درجه سانتی‌گراد)	بدون ترک	-	-
استحکام کششی	4.00 to 6.00 MPa	580.15 - 870.23 psi	-
ازدیاد طول کششی	250 to 400 %	-	-
استحکام پارگی	18.0 to 26.0 kN/m	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کرم شدن (Cream Time)	6.0 to 8.0 sec	-	-
زمان پایان صعود (Rise Time)	40.0 to 50.0 sec	-	-
چگالی فوم صعود آزاد	150 to 250 kg/m³	-	-
دمای پیش‌گرم	 50 to 60 °C 50 to 60 °C	- 122.0 - 140.0 F°	- - -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		140.0 - 122.0 F°	
زمان پیش‌گرم	to 10.0 hr 8.0 to 12.0 hr 8.0	- - -	- - -
دمای فرآیند	to 45 °C 40 to 42 °C 38	- 113.0 - 104.0 F° 107.6 - 100.4 F°	- - -
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 78 تا 80	- - -	- - -
زمان خروج از قالب	to 5.0 min 4.0	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای قالب	to 55.0 °C 45.0	F° 131.0 - 113.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.