Xuchuan A-7001/B-8001D

تولیدکننده	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Xuchuan A-7001/B-8001D یک الاستومر پلی یورتان ترموپلاستیک (پلی استر) (TPU-پلی استر) است. در آسیا و اقیانوسیه موجود است. کاربردهای Xuchuan A-7001/B-8001D شامل کالاهای مصرفی و کاربردهای دریایی است. ویژگی ها عبارتند از: زیبایی شناسی خوب سختی بالا مقاوم در برابر دمای پایین

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایان سطح خوب	-	-
	سختی بالا	-	-
	چگالی پایین	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
کاربردها	کفش‌ها	-	-
	کاربردهای دریایی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.410 g/cm³ to 0.600	-	-
		-	-
	1.010 g/cm³ to 1.020	-	-
	1.080 g/cm³ to 1.200	-	-
ویسکوزیته		-	-
	1.00 Pa·s to 1.40	-	-
	0.600 Pa·s to 0.800	-	-
سختی دورومتر	75 to 88	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سایش Williams	130 cc/php to 140	-	-
استحکام کششی	6.00 MPa to 10.0	870.23 - 1450.38 psi	-
ازدیاد طول کششی	400 % to 600	-	-
استحکام پارگی	21.0 kN/m to 30.0	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کرم شدن (Cream Time)	6.0 sec to 8.0	-	-
زمان پایان صعود (Rise Time)	30.0 sec to 40.0	-	-
چگالی فوم صعود آزاد	210 kg/m³ to 260	-	-
حفظ استحکام هیدرولیز (۷۰ درجه سانتی‌گراد)	%	-	-
دمای پیش‌گرم		-	-
	50 °C to 60	122.0 - 140.0	-
	50 °C to 60	°F	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		140.0 - 122.0 F°	
زمان پیش‌گرم	to 10.0 hr 8.0 to 12.0 hr 8.0	- - -	- - -
دمای فرآیند	to 45 °C 40 to 42 °C 38	- 113.0 - 104.0 F° 107.6 - 100.4 F°	- - -
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 110	- - -	- - -
زمان خروج از قالب	to 7.0 min 5.0	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای قالب	to 55.0 °C 45.0	F° 131.0 - 113.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.