Xuchuan A-7160/B-8260

تولیدکننده	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Xuchuan A-7160/B-8260 یک الاستومر پلی یورتان ترموپلاستیک (پلی استر) (TPU-پلی استر) است. در آسیا و اقیانوسیه موجود است. کاربردهای Xuchuan A-7160/B-8260 شامل کالاهای مصرفی و کاربردهای دریایی است. ویژگی اصلی: مقاوم در برابر دمای پایین.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	الاستیسیته بالا مقاوم در برابر هیدرولیز مقاوم در برابر دما پایین	- - -	- - -
کاربردها	کفش‌ها کاربردهای دریایی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.550 to 0.700 g/cm³	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	1.010 to 1.020 g/cm³ 1.080 to 1.200 g/cm³	- -	- -
ویسکوزیته		-	-
	1.00 to 1.40 Pa·s	-	-
	0.700 to 1.10 Pa·s	-	-
سختی دورومتر	65 to 72	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست خمش Ross (منهای ۲۰ درجه سانتی‌گراد)	بدون ترک	-	-
استحکام کششی	8.50 to 10.0 MPa	1232.82 - 1450.38 psi	-
ازدیاد طول کششی	500 to 680 %	-	-
استحکام پارگی	34.0 to 45.0 kN/m	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کرم شدن (Cream Time)	8.0 to 10.0 sec	-	-
زمان پایان صعود (Rise Time)	50.0 to 60.0 sec	-	-
چگالی فوم صعود آزاد	260 to 290 kg/m³	-	-
دمای پیش‌گرم		-	-
	50 to 60 °C	122.0 - 140.0	-
	50 to 60 °C	F°	

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		140.0 - 122.0 F°	
زمان پیش‌گرم		-	-
	6.0 hr to 8.0	-	-
	8.0 hr to 12.0	-	-
دمای فرآیند		-	-
	40 °C to 45	113.0 - 104.0 F°	-
	38 °C to 42	107.6 - 100.4 F°	
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 110	-	-
زمان خروج از قالب	5.0 min to 7.0	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای قالب	45.0 °C to 55.0	113.0 - 131.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.