Xuchuan A-8060/B-6018

تولیدکننده	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Xuchuan A-8060/B-6018 یک محصول الاستومر پلی یورتان ترموپلاستیک (پلی استر) (TPU-پلی استر) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه موجود است. کاربرد معمول: کالاهای مصرفی. خصوصیات شامل: زیبایی خوب و مقاوم در برابر درجه حرارت پایین

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایان سطح خوب مقاوم در برابر دما پایین چگالی متوسط سختی متوسط	- - - -	- - - -
کاربردها	کفش‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.400 to 0.550 g/cm³	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	1.010 to 1.020 g/cm³ 1.080 to 1.200 g/cm³	- -	- -
ویسکوزیته	1.00 to 1.40 Pa·s 0.600 to 0.800 Pa·s	- - -	- - -
سختی دورومتر	60 to 85	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سایش DIN	130 to 200 mm³	-	-
تست خمش Ross (منهای ۱۰ درجه سانتی‌گراد)	بدون ترک	-	-
استحکام کششی	3.00 to 6.50 MPa	435.11 - 942.75 psi	-
ازدیاد طول کششی	450 to 640 %	-	-
استحکام پارگی	15.0 to 25.0 kN/m	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کرم شدن (Cream Time)	6.0 to 8.0 sec	-	-
زمان پایان صعود (Rise Time)	30.0 to 40.0 sec	-	-
چگالی فوم صعود آزاد	200 to 260 kg/m³	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای پیش‌گرم	50 °C to 60 50 °C to 60	- 122.0 - 140.0 F° 122.0 - 140.0 F°	- - -
زمان پیش‌گرم	8.0 hr to 10.0 6.0 hr to 8.0	- - -	- - -
دمای فرآیند	40 °C to 45 38 °C to 42	- 104.0 - 113.0 F° 100.4 - 107.6 F°	- - -
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 65 تا 67	- - -	- - -
زمان خروج از قالب	5.0 min to 7.0	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای قالب	45.0 °C to 55.0	113.0 - 131.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.