Xuchuan A-8155/B-8580

تولیدکننده	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Xuchuan A-8155/B-8580 یک محصول الاستومر پلی یورتان ترموپلاستیک (پلی استر) (TPU-پلی استر) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چگالی پایین	-	-
	سختی متوسط	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.500 to 0.700 g/cm³	-	-
		-	-
	1.010 to 1.020 g/cm³	-	-
	1.080 to 1.200 g/cm³	-	-

ویسکوزیته

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	-
	to 1.40 Pa·s 1.00	-	-
	to 0.800 Pa·s 0.600	-	-
سختی دورومتر	to 68 55	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست خمش Ross (۲۳ درجه سانتی‌گراد)	بدون ترک	-	-
استحکام کششی	to 9.00 7.50 MPa	1305.34 - 1087.79 psi	-
ازدیاد طول کششی	% to 450 340	-	-
استحکام پارگی	to 33.0 24.0 kN/m	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کرم شدن (Cream Time)	to 9.0 sec 6.0	-	-
زمان پایان صعود (Rise Time)	to 1.2 min 1.0	-	-
چگالی فوم صعود آزاد	to 260 kg/m³ 240	-	-
دمای پیش‌گرم		-	-
	to 45 °C 40	113.0 - 104.0 F°	-
	to 60 °C 50	140.0 - 122.0 F°	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان پیش‌گرم	to 8.0 hr 6.0 to 12.0 hr 8.0	- - -	- - -
دمای فرآیند	to 45 °C 40 to 42 °C 38	- 113.0 - 104.0 F° 107.6 - 100.4 F°	- - -
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 70 تا 72	- - -	- - -
زمان خروج از قالب	to 7.0 min 5.0	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای قالب	C° 20.0	F° 68.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.