Xuchuan A-9006/B-8006

تولیدکننده	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Xuchuan A-9006/B-8006 یک محصول الاستومر پلی یورتان ترموپلاستیک (پلی استر) (TPU-پلی استر) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه موجود است. کاربرد معمول: کالاهای مصرفی. ویژگی اصلی: سختی بالا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی بالا چگالی پایین	- -	- -
کاربردها	کفش‌ها چرم مصنوعی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.400 to 0.480 g/cm³	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	1.010 to 1.020 g/cm³	-	-
	1.080 to 1.200 g/cm³	-	-
ویسکوزیته		-	-
	1.00 to 1.40 Pa·s	-	-
	0.600 to 0.800 Pa·s	-	-
سختی دورومتر	72 to 82	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سایش Williams	130 to 200 cc/php	-	-
استحکام کششی	4.00 to 7.00 MPa	580.15 - 1015.27 psi	-
ازدیاد طول کششی	200 to 300 %	-	-
استحکام پارگی	11.0 to 20.0 kN/m	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کرم شدن (Cream Time)	6.0 to 8.0 sec	-	-
زمان پایان صعود (Rise Time)	30.0 to 40.0 sec	-	-
چگالی فوم صعود آزاد	210 to 260 kg/m³	-	-
دمای پیش‌گرم		-	-
	50 to 60 °C	122.0 - 140.0 F°	-
	50 to 60 °C	122.0 - 140.0 F°	-
زمان پیش‌گرم			

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	-
	to 8.0 hr 6.0	-	-
	to 8.0 hr 6.0	-	-
دمای فرآیند		-	-
	to 45 °C 40	113.0 - 104.0 F°	-
	to 42 °C 38	107.6 - 100.4 F°	-
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 93 تا 95	-	-
زمان خروج از قالب	to 7.0 min 5.0	-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای قالب	to 55.0 °C 45.0	F° 131.0 - 113.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.