# Xuchuan A-9008/B-6118

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou) | **دسته بندی** | TPU-Polyester |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Xuchuan A-9008/B-6118 یک الاستومر پلی یورتان ترموپلاستیک (پلی استر) (TPU-Polyester) است. این محصول در آسیا و اقیانوسیه موجود است. کاربرد معمول: کالاهای مصرفی. ویژگی ها عبارتند از: زیبایی خوب، سختی بالا

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | سختی بالا<br>چگالی پایین<br>ظاهر سطح دلپذیر | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | کفش‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.300 to 0.400 g/cm³ | -<br>- | -<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | 1.010 to 1.020 g/cm³<br>1.080 to 1.200 g/cm³ | -<br>- | -<br>- |
| **ویسکوزیته** | <br>1.00 to 1.30 Pa·s<br>0.600 to 0.800 Pa·s | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **سختی دورومتر** | 60 to 88 | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **سایش DIN** | 130 to 200 mm³ | - | - |
| **استحکام کششی** | 4.00 to 7.00 MPa | 580.15 - 1015.27 psi | - |
| **ازدیاد طول کششی** | 200 to 300 % | - | - |
| **استحکام پارگی** | 11.0 to 20.0 kN/m | - | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **زمان کرم شدن (Cream Time)** | 6.0 to 8.0 sec | - | - |
| **زمان پایان صعود (Rise Time)** | 30.0 to 40.0 sec | - | - |
| **چگالی فوم صعود آزاد** | 210 to 260 kg/m³ | - | - |
| **دمای پیش‌گرم** | <br>50 to 60 °C<br>50 to 60 °C | -<br>122.0 - 140.0 F°<br>122.0 - 140.0 F° | -<br>-<br>- |
| **زمان پیش‌گرم** | | | |

| سایر | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| | | - | - |
| | 6.0 hr to 8.0 | - | - |
| | 6.0 hr to 8.0 | - | - |
| **دمای فرآیند** | | - | - |
| | 40 °C to 45 | 104.0 - 113.0 F° | - |
| | 38 °C to 42 | 100.4 - 107.6 F° | - |
| **اجزای ترموست** | | - | - |
| | نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 | - | - |
| | نسبت مخلوط بر اساس وزن: 110 | - | - |
| **زمان خروج از قالب** | 5.0 min to 7.0 | - | - |

| اطلاعات فرآیند | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **دمای قالب** | 45.0 °C to 55.0 | 113.0 - 131.0 F° | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.