# Xuchuan A-9016/B-8016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou) | **دسته بندی** | TPU-Polyester |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Xuchuan A-9016/B-8016 یک محصول ترموپلاستیک پلی یورتان الاستومر (پلی استر) (TPU-پلی استر) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه موجود است. کاربرد معمول: کالاهای مصرفی. ویژگی‌ها شامل: زیبایی‌شناسی خوب، سختی بالا است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | پایان سطح خوب<br>سختی بالا<br>چگالی پایین | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | کفش‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.400 to 0.500 g/cm³ | -<br>- | -<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | 1.010 to 1.020 g/cm³<br>1.080 to 1.200 g/cm³ | -<br>- | -<br>- |
| **ویسکوزیته** | 1.50 to 2.50 Pa·s<br>0.600 to 0.800 Pa·s | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **سختی دورومتر** | 70 to 80 | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تست خمش Ross (۲۳ درجه سانتی‌گراد)** | بدون ترک | - | - |
| **استحکام کششی** | 7.00 to 8.50 MPa | 1015.27 - 1232.82 psi | - |
| **ازدیاد طول کششی** | 300 to 400 % | - | - |
| **استحکام پارگی** | 20.0 to 25.0 kN/m | - | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **زمان کرم شدن (Cream Time)** | 6.0 to 8.0 sec | - | - |
| **زمان پایان صعود (Rise Time)** | 25.0 to 30.0 sec | - | - |
| **چگالی فوم صعود آزاد** | 180 to 250 kg/m³ | - | - |
| **دمای پیش‌گرم** | 50 to 60 °C<br>50 to 60 °C | -<br>122.0 - 140.0 F° | -<br>- |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | | 140.0 - 122.0<br>F° | |
| **زمان پیش‌گرم** | to 8.0 hr 6.0<br>to 12.0 hr 8.0 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **دمای فرآیند** | to 45 °C 40<br>to 42 °C 38 | -<br>113.0 - 104.0<br>F°<br>107.6 - 100.4<br>F° | -<br>-<br>- |
| **اجزای ترموست** | نسبت مخلوط بر اساس وزن:<br>100<br>نسبت مخلوط بر اساس وزن: 84<br>تا 86 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **زمان خروج از قالب** | to 7.0 min 5.0 | - | - |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای قالب** | to 65.0 °C 55.0 | F° 149.0 - 131.0 | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533


این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.