Xuchuan A-9080W/B-6088

تولیدکننده	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Xuchuan A-9080W/B-6088 یک الاستومر پلی یورتان ترموپلاستیک (پلی استر) (TPU-Polyester) است. این محصول در آسیا و اقیانوسیه موجود است. کاربرد معمول: کالاهای مصرفی. ویژگی ها عبارتند از: زیبایی خوب، سختی بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی بالا چگالی پایین ظاهر سطح دلپذیر	- - -	- - -
کاربردها	کفش‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.350 to 0.600 g/cm³	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	1.010 to 1.020 g/cm³	-	-
	1.080 to 1.200 g/cm³	-	-
ویسکوزیته		-	-
	1.00 to 1.30 Pa·s	-	-
	0.600 to 0.800 Pa·s	-	-
سختی دورومتر	60 to 88	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سایش Williams	130 to 200 cc/php	-	-
استحکام کششی	4.00 to 7.00 MPa	580.15 - 1015.27 psi	-
ازدیاد طول کششی	200 to 300 %	-	-
استحکام پارگی	11.0 to 20.0 kN/m	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کرم شدن (Cream Time)	6.0 to 8.0 sec	-	-
زمان پایان صعود (Rise Time)	30.0 to 40.0 sec	-	-
چگالی فوم صعود آزاد	210 to 260 kg/m³	-	-
دمای پیش‌گرم		-	-
	50 to 60 °C	122.0 - 140.0 F°	-
	50 to 60 °C	122.0 - 140.0 F°	
زمان پیش‌گرم			

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
		-	-
	6.0 hr to 8.0	-	-
	6.0 hr to 8.0	-	-
دمای فرآیند		-	-
	40 °C to 45	104.0 - 113.0 F°	-
	38 °C to 42	100.4 - 107.6 F°	-
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
زمان خروج از قالب	5.0 min to 7.0	-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای قالب	45.0 °C to 55.0	113.0 - 131.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.