Xuchuan A-9088A/B-6088A

تولیدکننده	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Xuchuan A-9088A/B-6088A یک الاستومر پلی یورتان ترموپلاستیک (پلی استر) (TPU-پلی استر) است. در آسیا و اقیانوسیه موجود است. کاربرد معمول: کالاهای مصرفی. ویژگی اصلی: سختی بالا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی بالا چگالی پایین	- -	- -
کاربردها	کفش‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.300 to 0.450 g/cm³ 1.010 to 1.020 g/cm³ 1.080 to 1.200 g/cm³	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته		-	-
	to 1.40 Pa·s 1.00	-	-
	to 0.800 Pa·s 0.600	-	-
سختی دورومتر	to 95 70	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سایش Williams	to 400 cc/php 300	-	-
استحکام کششی	to 15.0 MPa 10.0	psi 2175.57 - 1450.38	-
ازدیاد طول کششی	% to 200 100	-	-
استحکام پارگی	to 40.0 kN/m 35.0	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کرم شدن (Cream Time)	to 8.0 sec 6.0	-	-
زمان پایان صعود (Rise Time)	to 60.0 sec 50.0	-	-
چگالی فوم صعود آزاد	to 200 kg/m³ 170	-	-
دمای پیش‌گرم		-	-
	to 60 °C 50	140.0 - 122.0 F°	-
	to 60 °C 50	140.0 - 122.0 F°	-
زمان پیش‌گرم		-	-
	to 8.0 hr 6.0	-	-
	to 8.0 hr 6.0	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند	40 °C to 45 38 °C to 42	- 104.0 - 113.0 F° 100.4 - 107.6 F°	- - -
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 110	- - -	- - -
زمان خروج از قالب	5.0 min to 7.0	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای قالب	45.0 °C to 55.0	113.0 - 131.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.