Zhongfa PP ZF-ZR1

تولیدکننده	Yuyao Zhongfa Engineering Plastics .Co. Ltd	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Zhongfa PP ZF-ZR1 یک ماده پلی پروپیلن است. این محصول در منطقه آسیا و اقیانوسیه موجود است و با قالب گیری تزریقی فرآوری می شود. ویژگی های اصلی Zhongfa PP ZF-ZR1 عبارتند از: براقیت بالا مقاومت شیمیایی زمینه کاربردی معمول Zhongfa PP ZF-ZR1 عبارت است از: صنعت خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	نکته برجسته سیالیت خوب مقاومت شیمیایی خوب	- - -	- - -
کاربردها	کاربرد در زمینه خودرو	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.910 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.5 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.8 %	-	ASTM D955
سختی Rockwell	67	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	35.0 MPa	5076.33 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	200 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1000 MPa	145038.0 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	38.0 MPa	5511.44 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	120 C°	248.0 F°	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C°	-	-
زمان خشک کردن	hr	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-
دمای قالب	C°	-	-
فشار تزریق	MPa	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.