Nipol® 1052J

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

الاستومرهای نیتریل (NBR) NIPOL® زمانی توصیه می‌شوند که مقاومت در برابر روغن یا حلال برای عملکرد صحیح قطعات لاستیکی مورد نیاز باشد. الاستومرهای نیتریل نایپول در دامنه وسیعی از محتوای آکریلونیتریل موجود هستند تا عملکرد بهینه را در شرایط مختلف تضمین کنند. با افزایش محتوای آکریلونیتریل، مقاومت در برابر سوخت، روغن و حلال بهبود می‌یابد؛ انعطاف‌پذیری و قابلیت ارتجاعی در دماهای پایین با افزایش محتوای بوتادین بهبود می‌یابد. برای دستیابی به طیف وسیعی از سختی‌ها و سایر خواص ضروری، الاستومرهای نایپول می‌توانند ترکیب شوند تا عملکرد بهینه حاصل شود. الاستومرهای نایپول بهترین ارزش را برای تمام کاربردهای روغن، حرارت و شیمیایی به جز موارد بسیار سخت فراهم می‌کنند و در اشکال پودری، خرده، مایع و باله موجود هستند. الاستومرهای نیتریل نایپول به‌ویژه برای اصلاح ترموپلاستیک‌ها و ترموست‌ها مناسب هستند؛ همچنین به‌عنوان افزودنی در پوشش‌ها و چسب‌ها استفاده می‌شوند. خواص/کاربردهای ویژه: لاستیک نیتریل با ویسکوزیته میانی-موونی عمومی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف)	-	-
	ویسکوزیته متوسط	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مقاوم در برابر حلال	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	افزودنی	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	تغییر شکل پلاستیک	-	-
اشکال	بسته	-	-
	خرده	-	-
	مایع	-	-
	پودر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.978 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	41 to 51 MU	-	-
محتوای ACN	33 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.