# Nipol® 1072CGX

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Zeon Chemicals .L.P | **دسته بندی** | NBR |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

NIPOL® NITRILE ELASTOMERS (NBR) زمانی توصیه می‌شود که مقاومت در برابر روغن یا حلال برای عملکرد صحیح قطعات لاستیکی مورد نیاز باشد. الاستومرهای نیتریل نیپول در دامنه وسیعی از محتوای آکریلونیتریل در دسترس هستند تا عملکرد بهینه را در شرایط مختلف تضمین کنند. با افزایش محتوای آکریلونیتریل، مقاومت در برابر سوخت، روغن و حلال بهبود می‌یابد؛ انعطاف‌پذیری و استحکام در دماهای پایین با افزایش محتوای بوتادین بهبود می‌یابد. برای به دست آوردن طیف وسیعی از سختی‌ها و سایر خواص ضروری، الاستومرهای نیپول می‌توانند ترکیب شوند تا عملکرد بهینه حاصل شود. الاستومرهای نیپول بهترین ارزش را برای همه کاربردهای روغن، حرارت و شیمیایی به جز موارد بسیار سخت دارند و در اشکال پودری، خرده، مایع و بسته‌بندی در دسترس هستند. الاستومرهای نیتریل نیپول به‌ویژه برای اصلاح ترموپلاستیک‌ها و ترموست‌ها مناسب هستند؛ همچنین به عنوان افزودنی در پوشش‌ها و چسب‌ها استفاده می‌شوند. خواص/کاربردهای ویژه نسخه سیمان‌درجه نیپول 1072. اصلاح‌کننده عالی برای سیستم‌های رزین کامپوزیت، پیش‌پریگ و توپرگ و همچنین چسب‌ها. معمولاً در کاربردهای هوافضا استفاده می‌شود.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاوم در برابر روغن<br>مقاوم در برابر حلال | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | افزودنی<br>چسب‌ها | -<br>- | -<br>- |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | کاربردهای هوافضا | - | - |
| | تغییر شکل پلاستیک | - | - |
| **اشکال** | بسته | - | - |
| | خرده | - | - |
| | مایع | - | - |
| | پودر | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.978 g/cm³ | - | - |
| **ویسکوزیته Mooney** | 20 to 30 MU | - | - |
| **محتوای ACN** | 27 % | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.