Nipol® 1411

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	NBR
فیلر	تالک	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

الاستومرهای نیتریل (NBR) NIPOL® زمانی توصیه می شوند که برای عملکرد صحیح قطعات لاستیکی، مقاومت در برابر روغن یا حلال مورد نیاز باشد. الاستومرهای نیتریل Nipol در طیف گسترده ای از محتوای اکریلونیتریل موجود هستند تا از عملکرد مطلوب در شرایط مختلف اطمینان حاصل شود. با افزایش محتوای اکریلونیتریل، مقاومت در برابر سوخت، روغن و حلال بهبود می یابد. با افزایش محتوای بوتادین، انعطاف پذیری و ارتجاعی در دمای پایین بهبود می یابد. برای به دست آوردن طیف گسترده ای از سختی ها و سایر خواص ضروری، الاستومرهای Nipol را می توان با هم مخلوط کرد تا به عملکرد مطلوب دست یافت. الاستومرهای Nipol بهترین ارزش را برای تمام کاربردهای روغن، حرارت و مواد شیمیایی دارند و در اشکال پودر، خرده، مایع و عدل موجود هستند. الاستومرهای نیتریل Nipol به ویژه برای اصلاح ترموپلاستیک ها و ترموست ها مناسب هستند. آنها همچنین به عنوان افزودنی در پوشش ها و چسب ها استفاده می شوند. خواص/کاربردهای ویژه پودر متقاطع بسیار ریز ایده آل برای اصلاح رزین فنلی. به طور گسترده در محصولات اصطکاکی استفاده می شود. حاوی عامل جداسازی تالک است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	تالک	-	-
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر روغن مقاوم در برابر حلال	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	افزودنی تغییر شکل پلاستیک	- -	- -
اشکال	بسته خرده مایع پودر	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای ACN	38 %	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اندازه میانه ذرات	100.0 µm	3.94 mil	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	-19.0 C°	-2.2 F°	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.