Nipol® DN1201

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NIPOL® NITRILE ELASTOMERS (NBR) زمانی توصیه می‌شود که مقاومت در برابر روغن یا حلال برای عملکرد صحیح قطعات لاستیکی مورد نیاز باشد. الاستومرهای نیتریل نیپول در دامنه وسیعی از محتوای آکریلونیتریل در دسترس هستند تا عملکرد بهینه را در شرایط مختلف تضمین کنند. با افزایش محتوای آکریلونیتریل، مقاومت در برابر سوخت، روغن و حلال بهبود می‌یابد؛ انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری در دماهای پایین با افزایش محتوای بوتادین بهبود می‌یابد. برای دستیابی به طیف وسیعی از سختی‌ها و سایر خواص ضروری، الاستومرهای نیپول می‌توانند ترکیب شوند تا عملکرد بهینه را به دست آورند. الاستومرهای نیپول بهترین ارزش را برای تمام کاربردهای روغن، حرارت و شیمیایی به جز موارد بسیار سخت فراهم می‌کنند و در اشکال پودری، خرده، مایع و کاه در دسترس هستند.
الاستومرهای نیتریل نیپول به ویژه برای اصلاح ترموپلاستیک‌ها و ترموست‌ها مناسب هستند؛ همچنین به عنوان افزودنی در پوشش‌ها و چسب‌ها استفاده می‌شوند. خواص ویژه/کاربردها ترپلیمر آکریلونیتریل-بوتادین-ایزوپرن. دارای ویژگی‌های فیزیکی و پردازش بهتر از لاستیک نیتریل معمولی. برای غلتک‌ها، دیافراگم‌ها و نخ لاستیکی استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مقاوم در برابر حلال	-	-
	ترپلیمر	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	افزودنی	-	-
	دیافراگم‌ها	-	-
	تغییر شکل پلاستیک	-	-
	غلتک‌ها	-	-
اشکال	بسته	-	-
	خرده	-	-
	مایع	-	-
	پودر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.978 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	73 to 83 MU	-	-
محتوای ACN	35 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.