Nipol® DN202

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

الاستومرهای نیتریل (NBR) NIPOL® زمانی توصیه می شوند که مقاومت در برابر روغن یا حلال برای عملکرد صحیح قطعات لاستیکی مورد نیاز باشد. الاستومرهای نیتریل Nipol در طیف گسترده ای از محتوای اکریلونیتریل برای اطمینان از عملکرد مطلوب در شرایط مختلف موجود هستند. با افزایش محتوای اکریلونیتریل، مقاومت در برابر سوخت، روغن و حلال بهبود می یابد. با افزایش محتوای بوتادین، انعطاف پذیری و ارتجاعی در دمای پایین بهبود می یابد. برای به دست آوردن طیف گسترده ای از سختی ها و سایر خواص ضروری، الاستومرهای Nipol را می توان با هم مخلوط کرد تا به عملکرد مطلوب دست یافت. الاستومرهای Nipol بهترین ارزش را برای تمام کاربردهای روغن، حرارت و مواد شیمیایی به جز سخت ترین آنها دارند و به صورت پودر، خرده، مایع و عدل موجود هستند. الاستومرهای نیتریل Nipol به ویژه برای اصلاح ترموپلاستیک ها و ترموست ها مناسب هستند. آنها همچنین به عنوان افزودنی در پوشش ها و چسب ها استفاده می شوند. خواص/کاربردهای ویژه لاستیک نیتریل با ویسکوزیته مونی متوسط و کاربرد عمومی برای شیلنگ ها و آب بندهای صنعتی و خودرو، غلتک های چاپ و کاربردهایی که نیاز به پردازش آسان دارند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف)	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	ویسکوزیته متوسط	-	-
			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاوم در برابر روغن	-	
	مقاوم در برابر حلال	-	
کاربردها	افزودنی	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	شلنگ	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	تغییر شکل پلاستیک	-	-
	مهر و موم‌ها	-	
اشکال	بسته	-	-
	خرده	-	-
	مایع	-	-
	پودر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.978 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	58 to 68 MU	-	-
محتوای ACN	31 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.