# Nipol® DN302

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Zeon Chemicals .L.P | **دسته بندی** | NBR |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

الاستومرهای نیتریل (NBR) NIPOL® زمانی توصیه می شوند که برای عملکرد صحیح قطعات لاستیکی، مقاومت در برابر روغن یا حلال مورد نیاز باشد. الاستومرهای نیتریل Nipol در طیف گسترده ای از محتوای اکریلونیتریل موجود هستند تا از عملکرد مطلوب در شرایط مختلف اطمینان حاصل شود. با افزایش محتوای اکریلونیتریل، مقاومت در برابر سوخت، روغن و حلال بهبود می یابد. با افزایش محتوای بوتادین، انعطاف پذیری و ارتجاعی در دمای پایین بهبود می یابد. برای به دست آوردن طیف گسترده ای از سختی ها و سایر خواص ضروری، الاستومرهای Nipol را می توان با هم ترکیب کرد تا به عملکرد مطلوب دست یافت. الاستومرهای Nipol بهترین ارزش را برای تمام کاربردهای روغن، حرارت و مواد شیمیایی به جز سخت ترین آنها دارند و به صورت پودر، خرده، مایع و عدل موجود هستند. الاستومرهای نیتریل Nipol به ویژه برای اصلاح ترموپلاستیک ها و ترموست ها مناسب هستند. آنها همچنین به عنوان افزودنی در پوشش ها و چسب ها استفاده می شوند. خواص/کاربردهای ویژه: NBR با کاربرد عمومی، ACN پایین، ویسکوزیته مونی متوسط.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | عمومی (هدف) | - | - |
| | ویسکوزیته متوسط | - | - |
| | مقاوم در برابر روغن | - | - |
| | مقاوم در برابر حلال | - | - |

**کاربردها**

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | افزودنی | - | - |
| | عمومی (هدف) | - | - |
| | تغییر شکل پلاستیک | - | - |
| **اشکال** | بسته | - | - |
| | خرده | - | - |
| | مایع | - | - |
| | پودر | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.968 g/cm³ | - | - |
| **ویسکوزیته Mooney** | 58 to 68 MU | - | - |
| **محتوای ACN** | 28 % | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.