Nipol® N917

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NIPOL® NITRILE ELASTOMERS (NBR) هنگامی توصیه می شوند که برای عملکرد مناسب قطعات لاستیکی، مقاومت در برابر روغن یا حلال مورد نیاز باشد. Nipol الاستومرهای نیتریل در طیف گسترده ای از محتوای اکریلونیتریل موجود هستند تا از عملکرد بهینه در شرایط مختلف اطمینان حاصل شود. با افزایش محتوای اکریلونیتریل، مقاومت در برابر سوخت، روغن و حلال بهبود می یابد. با افزایش محتوای بوتادین، انعطاف پذیری و انعطاف پذیری در دمای پایین بهبود می یابد. برای به دست آوردن طیف گسترده ای از سختی ها و سایر خواص ضروری، Nipol الاستومرها را می توان با هم مخلوط کرد تا به عملکرد بهینه دست یافت. Nipol الاستومرها بهترین ارزش را برای تمام کاربردهای روغن، گرما و مواد شیمیایی به جز سخت ترین آنها دارند و به صورت پودر، خرده، مایع و عدل موجود هستند. Nipol الاستومرهای نیتریل به ویژه برای اصلاح ترموپلاستیک ها و ترموست ها مناسب هستند. آنها همچنین به عنوان افزودنی در پوشش ها و چسب ها استفاده می شوند. خواص/کاربردهای ویژه ویسکوزیته متوسط تا بالا برای قالب گیری فشاری/انتقالی. درجه ویژه برای کالاهای قالب گیری شده، شیلنگ ها و تسمه هایی که نیاز به مقاومت در برابر روغن و خدمات عملیاتی +125 درجه سانتیگراد تا -50 درجه سانتیگراد دارند. انعطاف پذیری بالا. تورم کم آب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ویسکوزیته متوسط-بالا	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاوم	-	
	مقاوم در برابر حلال	-	
کاربردها	افزودنی	-	-
	کمربندها/تعمیر کمربند	-	-
	شلنگ	-	-
	تغییر شکل پلاستیک	-	-
اشکال	بسته	-	-
	خرده	-	-
	مایع	-	-
	پودر	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری	-	-
	قالب‌گیری انتقال رزین	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.948 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	55 to 70 MU	-	-
محتوای ACN	23 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.