Nipol® NBR DN101L

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nipol NBR (لاستیک اکریلونیتریل بوتادین) یک لاستیک مصنوعی با قیمت، فرآیندپذیری و عملکرد بسیار متعادل است که دارای مقاومت عالی در برابر روغن و استحکام مکانیکی بالا است. Nipol NBR در طیف گسترده ای از کاربردها از جمله شیلنگ های مقاوم در برابر روغن، مهر و موم ها، O-rings، رول ها، لاستیک های عایق ارتعاش و ورق های لاستیکی استفاده می شود. ZEON Corporation، Nipol NBR با کیفیت بالا و عملکرد بالا را در سراسر جهان به عنوان تولید کننده پیشرو لاستیک اکریلونیتریل بوتادین ارائه می دهد. نسل بعدی، لاستیک اکریلونیتریل بوتادین با راندمان بالا و عملکرد بالا "DN Four Digits Series" دارای مقاومت در برابر آلودگی قالب، با ولکانیزاسیون با سرعت بالا و انعطاف پذیری برگشتی بالا است و برای پاسخگویی به طیف گسترده ای از نیازها توسعه یافته است. ویژگی ها و کاربردها نسخه Low-Mooney از DN101. قطعات چاه نفت، آسترهای سلول سوختی، شیلنگ های سوخت و سایر مصارفی که نیاز به مقاومت در برابر سوخت های آروماتیک، روغن ها، حلال ها دارند. رول ها، واشرهای تراش خورده، پنبه های ریسندگی، بسته بندی آب بندهای روغن، "O" rings، اصلاحات رزین فنلی، سیمان ها و چسب های قوی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان 2	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان مقاوم در برابر سوخت استحکام بالا	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مقاوم در برابر حلال	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	خطوط سوخت	-	-
	واشرها	-	-
	لایه‌ها	-	-
	کاربردهای روغن/گاز	-	-
	تغییر شکل پلاستیک	-	-
	غلتک‌ها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.998 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	60 MU	-	-
آکریلونیتریل پیوند یافته	43 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.