Nipol® NBR DN219

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nipol NBR (لاستیک اکریلونیتریل بوتادین) یک لاستیک مصنوعی با قیمت، فرآیندپذیری و عملکرد بسیار متعادل است که دارای مقاومت عالی در برابر روغن و استحکام مکانیکی بالا است. Nipol NBR در طیف گسترده ای از کاربردها استفاده می شود، از جمله شیلنگ های مقاوم در برابر روغن، مهر و موم ها، O-رینگ ها، رول ها، لاستیک عایق ارتعاش و ورق های لاستیکی. ZEON Corporation با کیفیت بالا و عملکرد بالا Nipol NBR را در سراسر جهان به عنوان تولید کننده پیشرو لاستیک اکریلونیتریل بوتادین ارائه می دهد. نسل بعدی، راندمان بالا، لاستیک اکریلونیتریل بوتادین با عملکرد بالا "DN Four Digits Series" دارای مقاومت در برابر آلودگی قالب، با ولکانیزاسیون با سرعت بالا و انعطاف پذیری بالا است و برای پاسخگویی به طیف گسترده ای از نیازها توسعه یافته است. ویژگی ها و کاربردها پایین ترین نوع Mooney NBR که فرآیندپذیری خوبی را ارائه می دهد. دستگاه های لاستیکی در طیف گسترده ای که نیاز به مقاومت در برابر روغن دارند مانند قطعات خودرو، آب بندهای روغن، بسته بندی ها، O-رینگ ها، شیلنگ های هیدرولیک، شیلنگ های سوخت، دیافراگم ها، رول های چاپ، پنبه های ریسندگی، رول های پیش بند، زیره کفش، کفش، حصیر و سایر کاربردهایی که نیاز به مقاومت در برابر روغن دارند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان 2	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان قابلیت پردازش خوب	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	استحکام بالا	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	دیافراگم‌ها	-	-
	کفش‌ها	-	-
	خطوط سوخت	-	-
	شلنگ	-	-
	غلتک‌ها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.978 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	27 MU	-	-
آکریلونیتریل پیوند یافته	34 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.