Nipol® NBR DN2850

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nipol NBR (لاستیک آکریلونیتریل-بوتادین) یک لاستیک مصنوعی با قیمت، قابلیت پردازش و عملکرد بسیار متعادل است که دارای مقاومت عالی در برابر روغن و استحکام مکانیکی بالا می‌باشد. Nipol NBR در دامنه وسیعی از کاربردها استفاده می‌شود، از جمله شلنگ‌های مقاوم در برابر روغن، مهر و موم‌ها، O-ringها، رول‌ها، لاستیک‌های عایق لرزش و ورق‌های لاستیکی. شرکت ZEON NBR Nipol با کیفیت بالا و عملکرد بالا را به عنوان تولیدکننده پیشرو لاستیک آکریلونیتریل-بوتادین در سطح جهانی ارائه می‌دهد. لاستیک آکریلونیتریل-بوتادین نسل بعدی، با کارایی بالا و عملکرد بالا "سری DN چهار رقمی" دارای مقاومت در برابر آلودگی قالب، با ولکانیزاسیون با سرعت بالا و خاصیت بازیابی بالا است و برای برآورده کردن نیازهای متنوع توسعه یافته است. ویژگی‌ها و کاربردها نرخ پخت بالا، مدول بالا، بازیابی خوب و مقاومت متعادل در برابر روغن و دماهای پایین. شلنگ‌های مقاوم در برابر روغن، بسته‌بندی‌ها، واشرها، مهر و موم‌های روغنی، دیافراگم‌ها، رول‌ها و سایر قطعات صنعتی که نیاز به مقاومت در برابر دماهای پایین دارند. قطعات برای هواپیما، خودرو، راه‌آهن و غیره.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان 2	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	پخت سریع	-	-
	استحکام بالا	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای هواپیما	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	دیافراگم‌ها	-	-
	واشرها	-	-
	شلنگ	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	غلتک‌ها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.968 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	50 MU	-	-
آکریلونیتریل پیوند یافته	28 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.