Nipol® NBR DN4050

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nipol NBR (لاستیک اکریلونیتریل بوتادین) یک لاستیک مصنوعی با قیمت، فرآیندپذیری و عملکرد بسیار متعادل است که دارای مقاومت عالی در برابر روغن و استحکام مکانیکی بالا می باشد. Nipol NBR در طیف گسترده ای از کاربردها از جمله شیلنگ های مقاوم در برابر روغن، مهر و موم ها، O-ring ها، رول ها، لاستیک های عایق ارتعاش و ورق های لاستیکی استفاده می شود. ZEON Corporation، Nipol NBR با کیفیت بالا و عملکرد بالا را در سراسر جهان به عنوان تولید کننده پیشرو لاستیک اکریلونیتریل بوتادین ارائه می دهد. نسل بعدی، لاستیک اکریلونیتریل بوتادین با راندمان بالا و عملکرد بالا "DN Four Digits Series" دارای مقاومت در برابر آلودگی قالب، با ولکانیزاسیون با سرعت بالا و انعطاف پذیری بالا است و برای پاسخگویی به طیف گسترده ای از نیازها توسعه یافته است. ویژگی ها و کاربردها سرعت پخت بالا، مدول بالا، برگشت خوب و مقاومت متعادل در برابر روغن و مقاومت در برابر دمای پایین. قطعات چاه نفت، آسترهای پیل سوختی، شیلنگ های سوخت و سایر مصارفی که نیاز به مقاومت در برابر سوخت های آروماتیک، روغن ها و حلال ها دارند. رول ها، واشرهای برش خورده با تراش، پنبه های ریسندگی، آب بندهای روغن بسته بندی، "O" رینگ ها، اصلاحات رزین فنلی، سیمان ها و چسب های قوی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان 2	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان پخت سریع	- -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاوم در برابر سوخت	-	-
	استحکام بالا	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مقاوم در برابر حلال	-	
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	خطوط سوخت	-	-
	واشرها	-	-
	لایه‌ها	-	-
	کاربردهای روغن/گاز	-	-
	تغییر شکل پلاستیک	-	-
	غلتک‌ها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.998 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	50 MU	-	-
آکریلونیتریل پیوند یافته	40 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.