Nipol® NX775

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NIPOL الاستومرهای نیتریل (NBR) زمانی توصیه می شوند که برای عملکرد صحیح قطعات لاستیکی به مقاومت در برابر روغن یا حلال نیاز باشد. الاستومرهای نیتریل Nipol در طیف گسترده ای از محتوای اکریلونیتریل برای اطمینان از عملکرد بهینه در شرایط مختلف موجود هستند. با افزایش محتوای اکریلونیتریل، مقاومت در برابر سوخت، روغن و حلال بهبود می یابد. با افزایش محتوای بوتادین، انعطاف پذیری و انعطاف پذیری در دمای پایین بهبود می یابد. برای به دست آوردن طیف گسترده ای از سختی ها و سایر خواص ضروری، الاستومرهای Nipol را می توان برای دستیابی به عملکرد بهینه ترکیب کرد. الاستومرهای Nipol بهترین ارزش را برای تمام کاربردهای روغن، حرارت و مواد شیمیایی به جز سخت ترین کاربردها دارند و در اشکال پودر، خرده، مایع و عدل موجود هستند. الاستومرهای نیتریل Nipol به ویژه برای اصلاح ترموپلاستیک ها و ترموست ها مناسب هستند. آنها همچنین به عنوان افزودنی در پوشش ها و چسب ها استفاده می شوند. خواص/کاربردهای ویژه مقاومت در برابر سوختگی برای پردازش عالی با اکسیدهای روی پوشش داده شده معمولی. قالب گیری تزریقی با کارایی بالا، رول ها، تسمه های کلندر شده و شیلنگ اکسترود شده. سرعت پخت سریع. محتوای کربوکسیل EPHR 0.083 است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پخت سریع	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاوم در برابر روغن	-	
	مقاوم در برابر حلال	-	
کاربردها	افزودنی	-	-
	کمربندها/تعمیر کمربند	-	-
	شلنگ	-	-
	تغییر شکل پلاستیک	-	-
اشکال	بسته	-	-
	خرده	-	-
	مایع	-	-
	پودر	-	-
روش فرآیند	چرخ دنده	-	-
	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.978 g/cm^3	-	-
ویسکوزیته Mooney	35 to 53 MU	-	-
محتوای ACN	27 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.