Zetpol® 1020EP

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ZETPOL® الاستومرهای نیتریل هیدروژنه (HNBR) خدمات برتری را در کاربردهای محیطی سخت ارائه می دهند. Zetpol نه تنها مقاومت بسیار بالاتری نسبت به الاستومرهای NBR در برابر حرارت، بنزین ترش و ازن نشان می دهد، بلکه حفظ عالی خواص را در دماهای بین 40- درجه سانتیگراد تا 160+ درجه سانتیگراد نیز فراهم می کند. هنگامی که Zetpol به درستی ترکیب شود، برای کاربردهایی که به استحکام بالا در دمای بالا نیاز است، مناسب است. Zetpol دمای شکنندگی کمتری نسبت به NBR با همان میزان تورم حجمی در بنزین نشان می دهد، از نظر هزینه مقرون به صرفه تر از FKM است و در هنگام قرار گرفتن در معرض افزودنی های ویژه روغن، حداقل تخریب را نشان می دهد. Zetpol در برابر نفت خام، روغن دیزل، بازدارنده های خوردگی آمین، بخار و اسیدها مقاوم است و آن را به گزینه ای عالی برای قطعات قالب گیری شده و شیلنگ های مورد استفاده در کاربردهای میدان نفتی، هم اکتشاف و هم تولید، تبدیل می کند. Zetpol خدمات عالی تا دمای 125 درجه سانتیگراد را در سوخت های بیودیزل مبتنی بر چربی حیوانی و چربی گیاهی ارائه می دهد و خدمات برتری را در شیلنگ ها، واشرها و آب بندهای مورد استفاده در عملیات خودرو و وسایل نقلیه سنگین ارائه می دهد. در نهایت، Zetpol به دلیل عملکرد دینامیکی طولانی مدت، استحکام و مقاومت در برابر ازن، خدمات عالی را در کاربردهای تسمه تایم و چند شیاری ارائه می دهد. خواص/کاربردهای ویژه نسخه با پردازش آسان 1020L، برای بهبود ویژگی های جریان. عالی برای کاربردهای قالب گیری تزریقی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اسید مقاوم در برابر سوخت مقاومت در برابر بنزین قابلیت پردازش خوب مقاومت حرارتی بالا استحکام دمای بالا مقاوم در برابر روغن مقاوم در برابر اوزون مقاوم در برابر بخار	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی کمربندها/تعمیر کمربند واشرها شلنگ کاربردهای روغن/گاز مهر و موم‌ها	- - - - - -	- - - - - -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.978 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	23 to 37 MU	-	-
محتوای ACN	44 %	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عدد یدی	24.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.