# Zetpol® 1020L

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Zeon Chemicals .L.P | **دسته بندی** | NBR |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ZETPOL® الاستومرهای نیتریل هیدروژنه (HNBR) خدمات فوق‌العاده‌ای در کاربردهای محیطی سخت ارائه می‌دهند. Zetpol نه تنها مقاومت بسیار بالاتری نسبت به الاستومرهای NBR در برابر حرارت، بنزین ترش و اوزون دارد، بلکه حفظ ویژگی‌های عالی را در دماهای بین -40 درجه سانتی‌گراد تا +160 درجه سانتی‌گراد فراهم می‌کند. هنگامی که به درستی ترکیب شود، Zetpol برای کاربردهایی که نیاز به استحکام بالا در دماهای بالا دارند، مناسب است. Zetpol دمای شکنندگی کمتری نسبت به NBR با همان انبساط حجمی در بنزین نشان می‌دهد، از FKM هزینه کمتری دارد و در معرض افزودنی‌های خاص روغن دچار تخریب حداقلی می‌شود. Zetpol در برابر نفت خام، نفت دیزل، بازدارنده‌های خوردگی آمینی، بخار و اسیدها مقاوم است، که آن را به انتخابی عالی برای قطعات قالب‌گیری شده و شلنگ‌های استفاده شده در کاربردهای میادین نفتی، هم اکتشاف و هم تولید، تبدیل می‌کند. Zetpol خدمات عالی تا 125 درجه سانتی‌گراد در سوخت‌های بیودیزل مبتنی بر چربی حیوانی و چربی گیاهی ارائه می‌دهد و در شلنگ‌ها، گسکت‌ها و واشرهای استفاده شده در عملیات خودرویی و وسایل نقلیه سنگین خدمات فوق‌العاده‌ای ارائه می‌دهد. در نهایت، Zetpol به دلیل عملکرد دینامیکی بلندمدت، استحکام و مقاومت در برابر اوزون در کاربردهای تسمه‌های چند دنده و تسمه‌های زمان‌بندی خدمات عالی ارائه می‌دهد. ویژگی‌ها/کاربردهای خاص: نسخه با ویسکوزیته پایین 1020. مطابق با FDA.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاوم در برابر اسید | - | - |
| | مقاوم در برابر سوخت | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | مقاومت در برابر بنزین | - | - |
| | مقاومت حرارتی بالا | - | - |
| | استحکام دمای بالا | - | - |
| | ویسکوزیته پایین | - | - |
| | مقاوم در برابر روغن | - | - |
| | مقاوم در برابر اوزون | - | - |
| | مقاوم در برابر بخار | - | - |
| **کاربردها** | کاربردهای خودرویی | - | - |
| | کمربندها/تعمیر کمربند | - | - |
| | دیافراگم‌ها | - | - |
| | واشرها | - | - |
| | شلنگ | - | - |
| | کاربردهای روغن/گاز | - | - |
| | مهر و موم‌ها | - | - |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | FDA رتبه‌بندی نامشخص | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.978 g/cm³ | - | - |
| **ویسکوزیته Mooney** | 47 to 67 MU | - | - |
| **محتوای ACN** | 44 % | - | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **عدد یدی** | 24.0 | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.