Zetpol® 2000

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NBR هیدروژنه (HNBR) دارای استحکام بالا و همچنین مقاومت در برابر حرارت، بنزین ترش و اوزون است. درجه مقاومت در دماهای پایین ویژگی‌های فیزیکی برجسته‌ای را در محدوده وسیعی از دماها، از -40 تا 150 درجه سانتی‌گراد ارائه می‌دهد. در زمینه کاربردهای مرتبط با سوخت، در مقایسه با لاستیک‌های حاوی فلورین، Zetpol عملکرد هزینه‌ای برتری را نشان می‌دهد، در حالی که در عین حال با الزامات خاص آن کاربردها مطابقت دارد. همچنین مقاومت برتری در برابر افزودنی‌های مختلف روغن‌های روان‌کننده ارائه می‌دهد. استفاده از Zetpol امکان تولید قطعات لاستیکی از جمله واشرها، شلنگ‌ها و گسکت‌ها با عملکرد عالی در دماهای بالا را فراهم می‌کند، زیرا طراحی ترکیبات با مدول بالا را تسهیل کرده و استحکام قابل توجهی را در دماهای بالا حفظ می‌کند. Zetpol همچنین انتخاب ایده‌آلی برای کاربردهای حفاری نفت است، به دلیل قابلیت مقاومت آن در برابر بخار و اسید، همچنین نفت خام و گاز طبیعی. علاوه بر این، Zetpol به خوبی در تجهیزات صنعتی عمل می‌کند، زیرا به راحتی به انواع مختلف فلزات چسبیده و مقاومت عالی در برابر سایش و مواد شیمیایی نشان می‌دهد. علاوه بر این، برای انواع مختلف تسمه‌ها، مانند تسمه‌های همزمان و V-belt، ویژگی‌های دینامیکی برتر، استحکام بالا، مقاومت در برابر اوزون و مقاومت در برابر حرارت Zetpol به طور قابل توجهی به بهبود دوام کمک می‌کند. ویژگی‌ها و کاربردها: برای O-ringها، گسکت‌ها، واشرها یا اجزای میادین نفتی. نیاز به بهترین تعادل بین مقاومت در برابر حرارت و اوزون. مناسب برای پخت با پراکسید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اسید	-	-
	مقاومت در برابر بنزین	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مقاوم در برابر اوزون	-	-
	مقاوم در برابر بخار	-	
کاربردها	واشرها	-	-
	کاربردهای روغن/گاز	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.948 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	85 MU	-	-
آکریلونیتریل پیوند یافته	36 %	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عدد یدی	mg/100 mg	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.