Zetpol® 2000EP

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ZETPOL® هیدروژنه نیتریل الاستومرها (HNBR) خدمات برتری در کاربردهای محیطی سخت ارائه می‌دهند. Zetpol نه تنها مقاومت بسیار بالاتری نسبت به الاستومرهای NBR در برابر حرارت، بنزین ترش و اوزون دارد، بلکه حفظ ویژگی‌های عالی در دماهای بین -40°C تا +160°C را نیز فراهم می‌کند. هنگامی که به درستی ترکیب شود، Zetpol برای کاربردهایی که نیاز به استحکام بالا در دماهای بالا دارند، مناسب است. Zetpol دمای شکنندگی کمتری نسبت به NBR با همان انبساط حجمی در بنزین نشان می‌دهد، از FKM مقرون به صرفه‌تر است و در معرض افزودنی‌های خاص روغن حداقل تخریب را نشان می‌دهد. Zetpol در برابر نفت خام، نفت دیزل، بازدارنده‌های خوردگی آمین، بخار و اسیدها مقاوم است و انتخاب عالی برای قطعات قالب‌گیری شده و شلنگ‌های مورد استفاده در کاربردهای میادین نفتی، هم اکتشاف و هم تولید، است. Zetpol خدمات عالی تا 125°C در سوخت‌های بیودیزل مبتنی بر چربی حیوانی و چربی گیاهی ارائه می‌دهد و خدمات برتری در شلنگ‌ها، واشرها و مهر و موم‌های مورد استفاده در عملیات خودرو و وسایل نقلیه سنگین فراهم می‌کند. در نهایت، Zetpol خدمات عالی در کاربردهای تسمه‌های چند دنده و تسمه‌های تایمینگ ارائه می‌دهد به دلیل عملکرد دینامیکی بلندمدت، استحکام و مقاومت در برابر اوزون. ویژگی‌ها/کاربردهای خاص: نسخه آسان پردازش 2000L، برای بهبود ویژگی‌های جریان. عالی برای کاربردهای قالب‌گیری تزریقی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اسید	-	-
	مقاوم در برابر سوخت	-	-
	مقاومت در برابر بنزین	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	استحکام دمای بالا	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مقاوم در برابر اوزون	-	-
	مقاوم در برابر بخار	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	کمربندها/تعمیر کمربند	-	-
	واشرها	-	-
	شلنگ	-	-
	کاربردهای روغن/گاز	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.948 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	23 to 37 MU	-	-
محتوای ACN	36 %	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عدد یدی	7.00	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.