Zetpol® 2010L

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NBR هیدروژنه (HNBR) دارای استحکام بالا و همچنین مقاومت در برابر حرارت، بنزین ترش و ازن است. گرید مقاوم در برابر دمای پایین، خواص فیزیکی برجسته ای را در طیف گسترده ای از دماها، از 40- تا 150 درجه سانتیگراد ارائه می دهد. از نظر کاربردهای مرتبط با سوخت، در مقایسه با لاستیک حاوی فلوئور، Zetpol عملکرد هزینه ای فراتر از انتظار را نشان می دهد، در حالی که در عین حال با الزامات خاص آن کاربردها مطابقت دارد. همچنین مقاومت برتری در برابر افزودنی های مختلف روغن روان کننده ارائه می دهد. استفاده از Zetpol امکان تولید قطعات لاستیکی از جمله مهر و موم ها، شیلنگ ها و واشرها را با عملکرد عالی در دماهای بالا فراهم می کند، زیرا طراحی ترکیبات مدول بالا را تسهیل می کند و استحکام قابل توجهی را در دماهای بالا حفظ می کند. Zetpol همچنین به دلیل قابلیت مقاومت در برابر بخار و اسید و همچنین نفت خام و گاز طبیعی، انتخاب ایده آل برای کاربردهای حفاری نفت است. علاوه بر این، Zetpol در صورت استفاده در تجهیزات صنعتی به خوبی کار می کند، زیرا به راحتی به انواع فلزات می چسبد و مقاومت سایشی و شیمیایی عالی از خود نشان می دهد. علاوه بر این، برای تسمه های مختلف، مانند تسمه های سنکرون و تسمه های V شکل، ویژگی های دینامیکی برتر، استحکام بالا، مقاومت در برابر ازن و مقاومت در برابر حرارت Zetpol به طور قابل توجهی به بهبود دوام کمک می کند. ویژگی ها و کاربردها نسخه مونی پایین Zetpol 2010. عالی برای قالب گیری انتقالی یا تزریقی. مناسب برای پخت پراکسید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اسید	-	-
	مقاومت در برابر بنزین	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مقاوم در برابر اوزون	-	-
	مقاوم در برابر بخار	-	
کاربردها	واشرها	-	-
	کاربردهای روغن/گاز	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-
	قالب‌گیری انتقال رزین	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.948 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	58 MU	-	-
آکریلونیتریل پیوند یافته	36 %	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عدد یدی	11.0 mg/100 mg	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.