# Zetpol® 2510

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Zeon Chemicals .L.P | **دسته بندی** | NBR |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ZETPOL® HYDROGENATED NITRILE ELASTOMERS (HNBR) خدمات برتری را در کاربردهای محیطی سخت ارائه می دهند. Zetpol نه تنها مقاومت بسیار بالاتری نسبت به الاستومرهای NBR در برابر گرما، بنزین ترش و ازن نشان می دهد، بلکه حفظ عالی خواص را در دماهای بین 40- درجه سانتیگراد تا 160+ درجه سانتیگراد نیز فراهم می کند. هنگامی که Zetpol به درستی ترکیب شود، برای کاربردهایی که نیاز به استحکام بالا در دمای بالا دارند مناسب است. Zetpol دمای شکنندگی کمتری نسبت به NBR با تورم حجمی مشابه در بنزین نشان می دهد، مقرون به صرفه تر از FKM است و هنگام قرار گرفتن در معرض افزودنی های ویژه روغن، حداقل تخریب را نشان می دهد.
Zetpol در برابر نفت خام، روغن دیزل، بازدارنده‌های خوردگی آمینه، بخار و اسیدها مقاوم است و آن را به انتخابی عالی برای قطعات قالب‌گیری شده و شیلنگ‌های مورد استفاده در کاربردهای میدان نفتی، هم اکتشاف و هم تولید تبدیل می‌کند. Zetpol خدمات عالی را تا دمای 125 درجه سانتیگراد در سوخت های بیودیزل مبتنی بر چربی حیوانی و چربی گیاهی ارائه می دهد و خدمات برتری را در شیلنگ ها، واشرها و آب بندهای مورد استفاده در عملیات خودرو و وسایل نقلیه سنگین ارائه می دهد. در نهایت، Zetpol خدمات عالی را در کاربردهای تسمه تایم و چند شیاری به دلیل عملکرد دینامیکی طولانی مدت، استحکام و مقاومت در برابر ازن ارائه می دهد. ویژگی ها و کاربردهای اصلی عملکرد برتر مجموعه فشردگی. خواص فیزیکی پایدار در دماهای بالا.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاوم در برابر اسید | - | - |
| | مقاوم در برابر سوخت | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | مقاومت در برابر بنزین | - | - |
| | مقاومت حرارتی بالا | - | - |
| | استحکام دمای بالا | - | - |
| | مقاوم در برابر روغن | - | - |
| | مقاوم در برابر اوزون | - | - |
| | مقاوم در برابر بخار | - | |
| **کاربردها** | کاربردهای خودرویی | - | - |
| | کمربندها/تعمیر کمربند | - | - |
| | واشرها | - | - |
| | شلنگ | - | - |
| | کاربردهای روغن/گاز | - | - |
| | مهر و موم‌ها | - | |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.948 g/cm³ | - | - |
| **ویسکوزیته Mooney** | 35 to 55 MU | - | - |
| **آکریلونیتریل پیوند یافته** | 35.0 %wt | - | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **عدد یدی** | mg/100 mg | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.