Zetpol® 3300

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستومر NBR هیدروژنه (HNBR) دارای استحکام بالا و همچنین مقاومت در برابر حرارت، بنزین ترش و ازن است. گرید مقاوم در برابر دمای پایین، خواص فیزیکی برجسته ای را در طیف گسترده ای از دما، از 40- تا 150 درجه سانتیگراد ارائه می دهد. از نظر کاربردهای مرتبط با سوخت، در مقایسه با لاستیک حاوی فلوئور، Zetpol عملکرد هزینه ای فراتری را نشان می دهد، در حالی که در عین حال با الزامات خاص آن کاربردها مطابقت دارد. همچنین مقاومت برتری در برابر افزودنی های مختلف روغن روان کننده ارائه می دهد. استفاده از Zetpol امکان تولید قطعات لاستیکی از جمله آب بندها، شیلنگ ها و واشرها را با عملکرد عالی در دماهای بالا فراهم می کند، زیرا طراحی ترکیبات با مدول بالا را تسهیل می کند و استحکام قابل توجهی را در دماهای بالا حفظ می کند. Zetpol همچنین به دلیل قابلیت مقاومت در برابر بخار و اسید، و همچنین نفت خام و گاز طبیعی، انتخاب ایده آلی برای کاربردهای حفاری نفت است. علاوه بر این، Zetpol در صورت استفاده در تجهیزات صنعتی به خوبی عمل می کند، زیرا به راحتی به انواع فلزات می چسبد و مقاومت سایشی و شیمیایی عالی از خود نشان می دهد. علاوه بر این، برای تسمه های مختلف، مانند تسمه های سنکرون و تسمه های V شکل، ویژگی های دینامیکی برتر، استحکام بالا، مقاومت در برابر ازن و مقاومت در برابر حرارت Zetpol به طور قابل توجهی به بهبود دوام کمک می کند. ویژگی ها و کاربردها بهبود دمای پایین TR10 تا 34- درجه سانتیگراد. ارائه تعادل خوبی از مقاومت در برابر روغن و دمای پایین به همراه قابلیت های بهبود یافته در دمای بالا. مناسب برای پخت پراکسیدی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اسید	-	-
	مقاومت در برابر بنزین	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مقاوم در برابر اوزون	-	-
	مقاوم در برابر بخار	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.968 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	80 MU	-	-
آکریلونیتریل پیوند یافته	24 %	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عدد یدی	mg/100 mg	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.