Zetpol® 4300EP

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ZETPOL® الاستومرهای نیتریل هیدروژنه (HNBR) خدمات برتری را در کاربردهای محیطی سخت ارائه می‌دهند. Zetpol نه تنها مقاومت بسیار بالاتری نسبت به الاستومرهای NBR در برابر حرارت، بنزین ترش و ازن نشان می‌دهد، بلکه حفظ عالی خواص را در دماهای بین 40- درجه سانتیگراد تا 160+ درجه سانتیگراد نیز فراهم می‌کند. هنگامی که Zetpol به درستی ترکیب شود، برای کاربردهایی که استحکام بالا در دمای بالا مورد نیاز است، مناسب است. Zetpol دمای شکنندگی کمتری نسبت به NBR با تورم حجمی یکسان در بنزین نشان می‌دهد، از نظر هزینه مقرون به صرفه‌تر از FKM است و هنگام قرار گرفتن در معرض افزودنی‌های ویژه روغن، حداقل تخریب را نشان می‌دهد. Zetpol در برابر نفت خام، روغن دیزل، بازدارنده‌های خوردگی آمین، بخار و اسیدها مقاوم است و آن را به انتخابی عالی برای قطعات قالب‌گیری شده و شیلنگ‌های مورد استفاده در کاربردهای میدان نفتی، هم اکتشاف و هم تولید، تبدیل می‌کند. Zetpol خدمات عالی تا 125 درجه سانتیگراد را در سوخت‌های بیودیزل مبتنی بر چربی حیوانی و چربی گیاهی ارائه می‌دهد و خدمات برتری را در شیلنگ‌ها، واشرها و مهر و موم‌های مورد استفاده در عملیات خودرو و وسایل نقلیه سنگین ارائه می‌دهد. در نهایت، Zetpol خدمات عالی را در کاربردهای تسمه‌های چند شیاری و تایمینگ به دلیل عملکرد دینامیکی طولانی مدت، استحکام و مقاومت در برابر ازن ارائه می‌دهد. خواص/کاربردهای ویژه نسخه با پردازش آسان 4300، برای بهبود ویژگی‌های جریان. عالی برای کاربردهای قالب‌گیری تزریقی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اسید مقاوم در برابر سوخت مقاومت در برابر بنزین قابلیت پردازش خوب مقاومت حرارتی بالا استحکام دمای بالا مقاوم در برابر روغن مقاوم در برابر اوزون مقاوم در برابر بخار	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی کمربندها/تعمیر کمربند واشرها شلنگ کاربردهای روغن/گاز مهر و موم‌ها	- - - - - -	- - - - - -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.948 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	23 to 37 MU	-	-
محتوای ACN	17 %	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عدد یدی	10.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.