Zetpol® 4310

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NBR هیدروژنه (HNBR) دارای استحکام بالا و همچنین مقاومت در برابر حرارت، بنزین ترش و ازن است. گرید مقاوم در برابر دمای پایین، خواص فیزیکی برجسته‌ای را در طیف گسترده‌ای از دماها، از 40- تا 150 درجه سانتیگراد ارائه می‌دهد. از نظر کاربردهای مرتبط با سوخت، در مقایسه با لاستیک حاوی فلوئور، Zetpol عملکرد هزینه بهتری را نشان می‌دهد، در حالی که در عین حال با الزامات خاص آن کاربردها مطابقت دارد. همچنین مقاومت برتری در برابر افزودنی‌های مختلف روغن روان‌کننده ارائه می‌دهد. استفاده از Zetpol امکان تولید قطعات لاستیکی از جمله مهر و موم‌ها، شیلنگ‌ها و واشرها را با عملکرد عالی در دماهای بالا فراهم می‌کند، زیرا طراحی ترکیبات مدول بالا را تسهیل می‌کند و استحکام قابل توجهی را در دماهای بالا حفظ می‌کند. Zetpol همچنین انتخاب ایده‌آلی برای کاربردهای حفاری نفت است، زیرا قابلیت مقاومت در برابر بخار و اسید و همچنین نفت خام و گاز طبیعی را دارد. علاوه بر این، Zetpol در صورت استفاده در تجهیزات صنعتی به خوبی عمل می‌کند، زیرا به راحتی به انواع فلزات می‌چسبد و مقاومت سایشی و شیمیایی عالی از خود نشان می‌دهد. علاوه بر این، برای تسمه‌های مختلف، مانند تسمه‌های سنکرون و تسمه‌های V شکل، ویژگی‌های دینامیکی برتر، استحکام بالا، مقاومت در برابر ازن و مقاومت در برابر حرارت Zetpol به طور قابل توجهی به بهبود دوام کمک می‌کند. ویژگی‌ها و کاربردها بهبود دمای پایین TR10 برابر با 37- درجه سانتیگراد که مقاومت خوبی در برابر حرارت و روغن ایجاد می‌کند. بسیار مناسب برای کاربردهای حفاری نفت و گاز قطب شمال و همچنین مصارف خودرویی. مناسب برای پخت پراکسید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اسید	-	-
	مقاومت در برابر بنزین	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مقاوم در برابر اوزون	-	-
	مقاوم در برابر بخار	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	کاربردهای روغن/گاز	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.978 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	62 MU	-	-
آکریلونیتریل پیوند یافته	19 %	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عدد یدی	15.0 mg/100 mg	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.