# Nipol® SBR 1723

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Zeon Chemicals .L.P | **دسته بندی** | SBR, Unspecified |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Nipol SBR از طریق پلیمریزاسیون امولسیونی تولید می شود و از لاستیک طبیعی در مقاومت در برابر پیری حرارتی، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر ازن، مقاومت در برابر مواد شیمیایی، عملکرد مقاوم در برابر آتش و نفوذپذیری گاز برتر است. علاوه بر این، از نظر استحکام کششی و مقاومت در برابر شکستگی خمشی، عملکردی که تقریباً مشابه لاستیک طبیعی است را می توان با بهینه سازی ترکیب به دست آورد. در انواع محصولات لاستیکی صنعتی مانند لاستیک و کفش استفاده می شود. موارد استفاده لاستیک آج لاستیک، کالاهای قالب گیری شده و اکسترود شده.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | آنتی‌اکسیدان 2 | - | - |
| **ویژگی‌ها** | آنتی‌اکسیدان | - | - |
| **کاربردها** | تایرها | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن<br>قالب‌گیری تزریقی | -<br>- | -<br>- |

| فیزیکی | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **وزن مخصوص** | 0.948 g/cm³ | - | - |
| **ویسکوزیته Mooney** | 47 MU | - | - |
| **استایرن باند شده** | 23.5 % | - | - |
| **محتوای روغن** | 38 phr | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.