NEOPLAST 145 FT EB

تولیدکننده	Zylog Plastalloys	**دسته بندی**	TPV
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Neoplast 145 FT EB یک ترموپلاستیک ولکانیزه (TPV) نرم و دینامیکی ولکانیزه شده، بر پایه شیمی پلی الفین است و برای کاربردهای قالب گیری تزریقی و اکستروژن در نظر گرفته شده است. ویژگی های کلیدی: مقاومت عالی در برابر ازن، خستگی خمشی خوب، سازگار با RoHS، تثبیت شده در برابر UV

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر خستگی مقاومت خوب در برابر UV مقاوم در برابر اوزون نرم	- - - -	- - - -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	47	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	2.16 MPa	313.28 psi	ASTM D412
استحکام کششی	3.14 MPa	455.42 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	330 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	10.8 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری	15 %	-	ASTM D395B

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	-20 %	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	-25 %	-	ASTM D573
تغییر در سختی دورومتر در هوا	2.0	-	ASTM D573

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-62.0 C°	-79.6 F°	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.