NEOPLAST 155 FT SWB

تولیدکننده	Zylog Plastalloys	**دسته بندی**	TPV
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Neoplast 155 FT SWB یک ولکانیزه ترموپلاستیک ولکانیزه شده (TPV) نرم و دینامیکی است که بر پایه شیمی پلی الفین ساخته شده و برای کاربردهای قالب گیری تزریقی و اکستروژن در نظر گرفته شده است. ویژگی های کلیدی: الزامات سمیت سلولی را برای استفاده در کاربردهای پزشکی برآورده می کند

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	غیر سمی نرم	- -	- -
کاربردها	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.960 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	58	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 3.43	psi 497.48	ASTM D412
استحکام کششی	MPa 4.90	psi 710.69	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 250	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 21.6	-	ASTM D624
مانایی فشاری	% 32	-	ASTM D395B

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 12	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	% 15-	-	ASTM D573
تغییر در سختی دورومتر در هوا	2.0	-	ASTM D573

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	C° 125	F° 257.0	SAE J2236
دمای تردی	C° 60.0-	F° 76.0-	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.